

TEKNİK BİLGİ TABLOSU / TECHNICAL INFORMATIONS

No	ÖZELLİKLER / FEATURE	SONUÇ / RESULT	STANDART / STANDARD
1	Parlaklık seviyesi testi (60° açı) / Gloss level (60° angle)	7 GU	EN 14323
2	Çizilme direnci / Scratch resistance	HB	TS 7385
3	Islak sıcaklığa karşı yüzey dayanıklılık testi (8 A (= 100°C)) / Assessment of surface resistance to wet heat (8 A (= 100°C))	5 (Değişim yok) / 5 (No change)	DIN 68861/8
4	Kuru sıcaklığa karşı yüzey dayanıklılık testi (7 C (= 100°C)) / Assessment of surface resistance to dry heat (7 C (= 100°C))	5 (Değişim yok) / 5 (No change)	DIN 68861/7
5	Yüzey aşınma dayanım testi / Surface abrasion resistance	Minimum 400 dönüş / Min. 400 turns	Taber abrasor CS 10
6	Yüze darbe testi / Behavior towards impact loading by falling steel ball	Yırtılma yok / No cracking	EN 14323 cls. 5.14
7	Su buharına mukavemet testi / Test of water steam resistance	5 (Değişim yok) / 5 (No change)	EN 14323 cls. 5.11
8	Renklenmeye karşı mukavemet testi / Resistance to staining	5 (Değişim yok) / 5 (No change)	EN 14323 cls. 5.6
9	Kimyasal soğuk sıvılara karşı yüzey dayanıklılık testi (Asetik asit, aseton, amonyum çözeltisi, sitrik asit, temizlik maddesi, v.b.) / Assessment of surface resistance to chemical cold liquids (Acetic acid, acetone, ammonia solution, citric acid, cleaning agent, etc.)	5 (Değişim yok) / 5 (No change)	TS EN 12720:2009+A1
10	Işığa karşı renk haslığı testi (soldurma testi) / Colorfastness to light	5. Seviye / 5. Grade	ISO 4892-2, DIN EN 105 B 02
11	Eğilme dayanımı testi (*) / Bending strength (*)	46,2 N / mm ²	EN 310
12	Eğilme elastikiyet modülünün tayini (*) / Modulus of elasticity in bending (*)	4145 N / mm ²	EN 310
13	Yüzey sağlamlığı testi (çekme mukavemeti) (*) / Surface soundness (tensile strength) (*)	1 N / mm ²	EN 311
14	Yüze dik çekme mukavemeti testi (*) / Tensile strength vertical to the surface (*)	0,50 N / mm ²	EN 319
15	Kalınlık toleransı / Thickness tolerance	± 0,3 mm	TS EN 324-1
16	Dönme (eğilme) toleransı / Bow tolerance	3,5 mm / m	Gizir

- (*) Sonuçlar, yapılan testlerin ortalama ağırlıkları alınarak belirlenmiştir. / (*) These values are weighted average of the test results.

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu testler TSE tarafından yapılmıştır. / - Above test results (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) are made by TSE.